

À IMPRIMER POUR L'ATELIER

Poli-lustrage effet miroir sur bois vernis

La méthode complète en 6 étapes pour une finition sans peau d'orange

TABLEAU DE RÉFÉRENCE

Les 6 étapes du poli-lustrage effet miroir

ÉTAPE	OUTIL	ABRASIF / PRODUIT	MODE	OBJECTIF
1	DEROSII 625CV (2,5 mm)	Galaxy® 1500	À SEC	Araser la peau d'orange
2	DEROSII 625CV (2,5 mm)	Abralon 2000	HUMIDE	Homogénéiser la surface
3	DEROSII 625CV (2,5 mm)	Abralon 3000	HUMIDE	Affiner la rayure
4	Polaros®	Peau de mouton naturelle + Polarshine® 10	—	1er lustrage, brillance
5	Polaros®	Mousse alvéolée noire + Polarshine® 10	—	2e lustrage, finition miroir
6	—	Polarshine® Marine Final Finish	MICROFIBRE	Finition et protection

TROIS PRINCIPES À GARDER EN TÊTE

01

La méthode prime sur le produit

Une bonne pâte sur une mauvaise préparation donne un mauvais résultat. L'inverse est moins vrai.

02

Le contrôle est un investissement

30 secondes de contrôle par étape valent une heure de reprise en fin de chantier.

03

L'excentricité 2,5 mm n'est pas un détail

Sur une finition fine, la précision prime toujours sur la vitesse d'enlèvement.

NOTES TERRAIN *Chantier, support, réglages spécifiques...*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....